

HYDRAULICS

Oe O.D mm	Spessore / Thickness mm																	
	4	4,5	5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13
40																		
50																		
60																		
70																		
80																		
90																		
100																		
110																		
120																		
130																		
140																		
150																		
160																		
170																		

La presenza di **METALFER** nel settore idraulico ed in particolare del tubo lucido “pronto all’impiego” costituisce il secondo mercato in ordine di importanza per l’intero gruppo.

Il raggiungimento di particolari valori di rugosità , ampiamente al disotto delle normative di utilizzo rappresentano il fattore di successo e sviluppo per **METALFER**.

ACCIAI E355 – SAE 1026 TIPO DI FORNITURA: Saldata e trafilati Lunghezze da 5 a 7 m Oleati esternamente e internamente Confezionati in fasci esagonali.

STATO DI FORNITURA: Ricotto disteso

TOLLERANZE: Sul diametro esterno: secondo la EN 10305-2 Sul diametro interno: -0.3 mm / -0.6 mm oppure -0.1 mm / -0.3 mm

OVALIZZAZIONE: compresa nelle tolleranze sul diametro Rettilinearità: 1 mm / 1000 mm

CARATTERISTICHE MECCANICHE:
Rm: min. 580 Mpa; Reh: min. 520 Mpa;
A: min. 15%

COLLAUDI: Visivo, dimensionale, prove meccaniche, analisi chimica, controlli non distruttivi al 100%